

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008493844

WPI Acc No: 1990-380844/199051

Related WPI Acc No: 1990-380845

XRAM Acc No: C90-165979

XRPX Acc No: N90-290196

**Ink jet recording sheet - has acceptance sheet comprising microporous
pseudo-boehmite on transparent substrate**

- Patent Assignee: ASahi GLASS CO LTD (ASAG)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

..Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 2276670	A	19901113	JP 89121414	A	19890517	199051 B
JP 95002430	B2	19950118	JP 89121414	A	19890517	199507

Priority Applications (No Type Date): JP 88316444 A 19881216; JP 8919829 A
19890131

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 95002430	B2		3	B41M-005/00	Based on patent JP 2276670

Abstract (Basic): JP 2276670 A

Recording sheet has ink acceptance layer comprising psuedo-bemite having micropore with dia. 80-200 Angstroms and pore vol. ratio 0.1-0.4 cc/g, on a transparent substrate.

Pref. ink acceptance layer has pore vol. ratio at most 0.1 cc/g for pore dia. 200-2000 Angstroms Psuedo-bemite is alumina sol. contg. 7 wt.% of Al₂O₃. (Not claimed) Ink acceptance layer comprises psuedo-bemite and binder with psuedo-bemite/binder wt. ratio 100/10-100/50. Binder is, e.g., starch, Pval, SBR latex, HEC PVP, etc. Ink acceptance layer is made by air knife coating, blade coating, rod coating, roll coating, etc.

USE/ADVANTAGE - The recording sheet is used for overhead projector sheet. The material is recorded with both water and oil based transparency and colour reproducibility in full colour recording.



⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平2-276670

⑬ Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成2年(1990)11月13日

B 41 M 5/00

B

7915-2H

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全4頁)

⑮ 発明の名称 記録用シート

⑯ 特 願 平1-121414

⑰ 出 願 平1(1989)5月17日

優先権主張

⑱ 昭63(1988)12月16日 ⑲ 日本(JP) ⑳ 特願 昭63-316444

㉑ 平1(1989)1月31日 ㉒ 日本(JP) ㉓ 特願 平1-19829

㉔ 発 明 者 藤 田 勝 俊 神奈川県横浜市磯子区米取沢181-12
㉕ 発 明 者 長 谷 川 隆 文 神奈川県横浜市港南区港南2-24-31
㉖ 出 願 人 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号
㉗ 代 理 人 弁理士 内 田 明 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

記録用シート

2. 特許請求の範囲

1. 透明な基材上に多孔質のインク受容層を設けた記録用シートにおいて、インク受容層が主として膜ペーマイトよりなり、そのインク受容層の半径40～100 μ m未満を有する細孔の全容積が0.1以上0.4cc/g未満であることを特徴とする記録用シート。

2. インク受容層の半径100～1000 μ mを有する細孔の全容積が0.1 cc/g以下である請求項(1)の記録用シート。

3. インク受容層の半径10～40 μ m未満を有する細孔の全容積が0.2～1.0cc/g、半径100～1000 μ mを有する細孔の全容積が0.1 cc/g以下である請求項(1)の記録用シート。

4. 膜ペーマイトは、Al₂O₃ 固型分に換算して7重量%を含有するアルミナゾルを純水によ

り100倍に稀釈し、これを親水化したフッ素樹脂膜上に滴下して乾燥せしめた場合、一定方向に配向した毛状束のアルミナ水和物の集合体を形成する様なアルミナゾルである請求項(1)記載の記録用シート。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、水性および油性いずれのインクでも記録可能な透明シートに関するものである。

〔従来の技術〕

近年、各種学会、会議等のプレゼンテーション用として、従来のスライドプロジェクターに替わり、オーバーヘッドプロジェクターが用いられる機会が多くなっている。また、印刷の分野でも、各種の出版物や、包装等の用途で、透明な印刷物が求められるようになってきている。

これらの透明なシートへの印字、印刷は、基材であるシートそれ自体に吸着性が無いため、一般の紙面上に行なう印刷に比べ印刷の速度や乾燥の面で特別な配慮が必要である。

また、オーバーヘッドプロジェクター用のシート等の、ごく少量の印刷物を得るために、パーソナルコンピュータやワープロを用いて原稿を編集し、プリンターによって印字する方法が広く行なわれており、そのプリンターとして、フルカラー化が容易なことからインクジェット方式が注目されている。

また、インク受容層中に半径40～1000Åの細孔を持つ多孔性アルミナキセロゲルを有するインクジェット記録媒体も知られている。(特開昭60-245588号公報参照)

〔発明の解決しようとする問題点〕

しかしながら、透明シートに対して従来の如きインクジェット方式を採用すると、多量のインクが取り扱われるため、吸収性の乏しい透明シートへの印字はごく低品位の場合のみ可能であり、フルカラー化は殆ど不可能に近かった。

また、特開昭60-245588号に示されたインクジェット記録媒体においては、インクを受容体としてアルミナキセロゲルが用いられているた

め、粒子径が比較的大きくなり、従って、粒子間空隙も大きくなる。この結果、光の散乱が生じ、透明性が損なわれ、像が白っぽくなる欠点を有している。そしてこの傾向は基材が透明材である程著しくなる。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明者はこれら従来法が有する諸欠点を排除し、透明基材上にインクジェットプリントを施しても透明性を失わず、かつ十分にフルカラー発色し得る記録用シートを得ることを目的として種々研究、検討した結果、特定のアルミナを特定の細孔容積に揃えて透明シート上にインクを受容層として用いることにより前記目的を達成し得ることを見出した。

かくして本発明は、透明な基材上に多孔質のインク受容層を設けた記録用シートにおいて、インク受容層が主として珪ペーマイトよりなり、そのインク受容層の半径40～1000Å未満を有する細孔の全容積が0.1cc/g以上0.4cc/g未満であることを特徴とする記録用シートを提供

するにある。

本発明に用いられる基材としては、透明であれば特に限定はされず、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリエステル、ジアセテート等の有機フィルムやシート、各種ガラス等を用い得る。

また、基材の厚さは目的により選ばれ、特に限定されない。これら基材は、使用に際し、後述するインク受容層との接着性を良好ならしめるため、コロナ放電処理等の表面処理を行ったり、プレコート層を設けることも出来る。

本発明におけるインク受容体としては珪ペーマイトが用いられる。かかる珪ペーマイトとしては、半径40～1000Å未満を有する細孔の全容積が0.1cc/g以上0.4cc/g未満である必要がある。かかる半径およびその全容積が前記範囲を逸脱する場合には、光の散乱が生じ、印刷された像が白っぽくなりフルカラー化が困難となるので不適当である。

望ましくはこれらの物性に加え、インク受容

体の半径100～1000Åを有する細孔の全容積が0.1cc/g以下、更に望ましくはこれに加うるに半径10～40Å未満を有する細孔の全容積が0.2～1.0cc/gが好ましい。かくすることにより、いずれの色においても十分発色し、鮮明な像を得ることができる。

そして、本発明においてはこれら物性を有するインクを受容体として珪ペーマイトを用いる場合に限らず、インク中の染料を十分吸着し、透明性を損なわない程度の細孔容積でも十分な発色効果が得られ、他のアルミナ物質では困難である。

更に具体的には後述する実施例に示した如き触媒化成工業株式会社から市販されている商品名「カクロイドAS-3」の如き珪ペーマイトに代表される様な、Al₂O₃、固型分に換算して7重量%を含有するアルミナゾルを純水により130℃に希釈し、これを親水化したコロジオン膜上に滴下して乾燥せしめた場合、一定方向に配向した毛状束のアルミナ水和物の集合体を形成する様

なアルミナゾルが最適である。

かかる膜ベーマイトの膜厚は印刷、印字に用いられるインク量により適宜選択されるが、一般には1~20 μ 程度を採用するのが適当である。膜厚が前記範囲を逸脱すると発色性が不安定になったり透明性が損なわれたりする恐れがあるので好ましくない。膜ベーマイト層を透明基材上に設ける手段としては、膜ベーマイトとバインダーの混合スラリーをロールコーター、エアナイフコーター、ブレードコーター、ロッドコーター、バーコーター等の各種コーターにより基材上に塗布し、乾燥する手段が主として用いられる。膜ベーマイトとしては、そのゾルを用いると好ましいインク受容層を容易に得ることができるので望ましい。

バインダーとしては、一般にデンプンやその変性物、PVAやその変性物、SBRラテックス、NBRラテックス、ヒドロキシセルロース、ポリビニルピロリドン等の有機物を用いることができる。

にじみ具合から4段階で評価した。

(0:最悪、3:最良)

④透明性:印字していない部分に黒紙で裏あてをして色濃度を測定した。黒紙そのものの色濃度を100とし、%で表わしたものを評価値とした。また、オーバーヘッドプロジェクター用シートして用いたときに実用上問題があるものにはX印を付けた。

また文中の部および%はそれぞれ重量部および重量%である。

実施例

膜ベーマイトゾルカタロイドAS-3(触媒化成社製)5部(固形分)、ポリビニルアルコールPVA117(クラレ社製)1部(固形分)および水からなる固形分約10%のコート液を調製し、ポリエチレンテレフタレートフィルム(東レ社製100 μ)に、バーコーターにより乾燥時の膜厚が1 μ となるよう塗布し乾燥して記録用シートを得た。

また、その使用量は、余り少ないと受容層の強度が不十分となり、逆に余り多すぎるとインクの吸収性を阻害するので好ましくなく、一般に膜ベーマイトの10~50重量%程度を採用するのが適当である。尚、本発明における細孔径分布の測定は窒素吸脱着法(オミクロンテクノロジー社製オムニソープ100)により行なった。

以下に実施例を示すが、本発明による記録シートはインクジェット方式のみに用い得るものではない。

[実施例]

尚、実施例、比較例で得られた記録用シートの評価方法は次に示す方法で行なった。

①印字:シャープ社カラーイメージジェットプリンター10-735を用いて、黒色で1cm×1cmのパターンを印字した。

②色濃度:①で印字したシートに白紙で裏あてをして、黒色の反射色濃度をサクラデンシトメータPDA45で測定した。

③解像度:①で印字したシートのパターンの

比較例1

AS-3の代わりに膜ベーマイトゾルカタロイドAS-2(触媒化成社製)を用いた以外は実施例1と同様の方法でシートを得た。

比較例2

AS-3の代わりにアルミナゾル100(日産化学社製)を用いた以外は実施例1と同様の方法でシートを得た。

比較例3

AS-3の代わりにシリカゾルカタロイドS1-40(触媒化成社製)を用いた以外は実施例1と同様の方法でシートを得た。

平成1年6月23日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

平成1年特許願第121414号

2. 発明の名称

記録用シート

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目1番2号

名 称 (004) 旭硝子株式会社

4. 代理人

〒105

住 所 東京都港区虎ノ門一丁目16番2号

氏 名 弁理士(7179) 内 田 明 ほか2名

5. 補正命令の日付

自発補正

6. 補正により増加する発明の数

なし

7. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄

これらのシートのインク吸収層の特性および、評価結果を下表に示す。

	インク吸収層の特性	評価		
		色濃度	解像度	透明性
100~1000A	100~1000A未満	1.19	3	90%
40~100A未満	0.02ml/g	1.04	1	89
10~40A未満	0.23ml/g	1.03	0	90
0.5ml/g	0.03	1.80	1	70
0.35	0.02			
0.01以下				
シリカ				

8. 補正の内容

(4) 明細書第8頁下から3行目「④透明性……」から第9頁上から3行目「……を付けた。」迄を「④ヘイズ: JIS K-7105によった。」と訂正する。

(5) 明細書第11頁表中最右欄

透 明 性	ヘ イ ズ
90%	9.5
81	-
89	10.1
90	9.7
70	28.3

を夫々に訂正する。

以 上